

# Holzpflegeöl

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Wasserabweisendes Holzpflegeöl auf Basis natürlicher Öle
Anwendungsbereich:	Zur Auffrischung von salzimpregnierten und lasierten Hölzern wie z.B. Holzterassen, Carports, Zäune etc. Nicht geeignet zum Überstreichen von alten Kunstharz- und Acryllackanstrichen.
Produkteigenschaften:	Wetterfest, imprägnierend, feuchtigkeitsregulierend, insbesondere für salzimpregnierte Hölzer, enthält keine Biozide, die wasserabweisende Wirkung beugt Schädlingsbefall vor.

---

### Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Pigmentbasis:	Anorganische und organische Buntpigmente
Dichte:	ca. 0,850 g/cm <sup>3</sup>
Glanzgrad:	Seidenglänzend
Farbtöne:	Salzgrün, brilliantbraun
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Viskosität:	Dünnflüssig
Werkzeug:	Naturborstenpinsel
Verarbeitungstemperatur:	Bei Verarbeitung und Trocknung +5°C für Untergrund und Luft
Trocknung:	(23 ° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: Nach 3 – 4 Stunden Durchgetrocknet: Nach ca. 24 Stunden
Überstreichbarkeit:	Nach 24 Stunden

## Technische Information

Holzpflegeöl – Blatt 2

---

Ergiebigkeit:	Ca. 12 – 17 m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Jansen Terpentin-Ersatz
Produkt-Code:	Ö60
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebände gut verschließen und stülpen.
Packungsgrößen:	2,5 l

---

### Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Streichen, Rollen und Tauchen
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Harzausscheidungen sollten ausgekratzt und mit Jansen Universal-Verdünnung beseitigt werden. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht über 15 % liegen.
Anwendung:	<p>Vor dem Anstrich und zwischendurch Material gut aufrühren. Jansen Holzpflegeöl in Richtung der Holzmaserung dünn auftragen. An einer Fläche nur Material mit gleicher Chargennummer verarbeiten, da nur so eine einheitliche Farbgebung gewährleistet ist.</p> <p><u>Erstanstrich:</u> Auf salzimprägnierten Hölzern 1 – 2 Anstriche. Nicht imprägnierte Hölzer mit Holzschutzgrund vorbehandeln.</p> <p><u>Renovierung:</u> 1 – 2 Anstriche Das Holz sollte mindestens 1x im Jahr mit Jansen Holzpflegeöl konserviert werden. Mit Holzpflegeöl getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung. Nach Gebrauch in Wasser einlegen und entsorgen.</p>

---

### Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie - Stand: Juli 2003 - in der vom Bundeskartellamt am 11. 07.2003 genehmigten Empfehlung". Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

---

12.08

USt-IdNr.: DE147923895